

Грунтовка универсальная быстросохнущая "DEKOR"



Область применения: предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, бетонных поверхностей, под покрытия различными эмалями.

Свойства: готовая к применению. Грунтовка легко наносится, образуя однородное покрытие, устойчивое к действию воды, индустриального масла и 3% раствора хлористого натрия. Высококачественная антикоррозионная быстросохнущая тиксотропная (желеобразная) грунтовка на основе алкидного лака.
ТУ 2312-027-02959729-2005

Состав: модифицированный алкидный лак, антикоррозионные пигменты и добавки, наполнитель, органический растворитель, сиккатив.

Рекомендации по применению:

1. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, окалины, жировых и других загрязнений, обработать шлифовальной шкуркой и обезжирить растворителем.
2. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старого покрытия удалить скребком, всю поверхность отшлифовать и промыть растворителем, неровности выровнять шпатлевкой.
3. Грунтовка имеет высокую вязкость в покое (тиксотропная) и низкую вязкость при механическом воздействии (перемешивание, нанесение). Перед применением грунтовку тщательно перемешать. После перемешивания грунтовка готова к применению. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить.
4. В случае необходимости грунтовку разбавить растворителем ксилолом в количестве не более 8% от массы грунтовки.
5. После нанесения грунтовка образует ровное, шелковисто- матовое покрытие, при разбавлении материала наблюдается изменение цвета покрытия (покрытие становится светлее).
6. Шпатлевка и эмаль наносятся на загрунтованную поверхность только после высыхания грунтовки и последующей выдержки не менее 24 час, во избежание вспучивания грунтовки при нанесении на нее слоя шпатлевки или эмали необходимо соблюдать все рекомендации данной этикетки.
7. Нанесение кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую поверхность.

Расход: На однослойное покрытие 90-120 г/м²

Время высыхания: каждого слоя при температуре (20 ± 2)°C и относительной влажности 65 ± 5% - 15 минут. При понижении температуры и увеличении толщины наносимого

слоя время высыхания увеличивается. Межслойная выдержка -12 часов. Время набора твердости для транспортирования - 24 часа.

Хранение и транспортирование : В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается хранение при минусовой температуре, но не более 1 месяца. В этом случае грунтовку перед применением выдержать до достижения температуры 20±2°C. Транспортирование в плотно закрытой таре всеми видами транспорта.

Утилизация: лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву! Сухую пустую тару из-под грунтовки вывезти на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности: беречь от огня!

При проведении работ внутри помещений, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Остерегаться попадания в глаза. При попадании состава на открытые части тела – вытереть ветошью, смоченной растительным маслом и промыть теплой водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте.

Фасовка: 1,9 кг.

Гарантийный срок хранения :18 месяцев со дня изготовления.