

Stuck-Gips

Штукатурный гипс

Для дубелирования, заполнения и формования



Материал

Область применения	Штукатурный гипс пригоден для заполнения отверстий, монтажа штепсельных розеток, отливания различных форм и фигур, а также для изготовления лепнины.
Свойства	Легко обрабатывается, быстро твердеет.
Цвет	Штукатурный гипс является натуральным продуктом, полная степень белизны достигается после высыхания.
Степень блеска	Матовая
Плотность	Ок. 1,6 г/см ³
Состав	Гипс и добавки
Код продукта	CP1

Нанесение

Основание	<p>Основание тщательно очистить, особенно от различного рода загрязнений. Клеевые покрытия и непрочные накрасы основательно удалить.</p> <p>Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, DIN 18 363, часть C, раздел 3.</p>
------------------	--



Техническая информация

Нанесение	После тщательной чистки основания, поверхность обильно смочить водой. В 1 часть чистой воды насыпать 2 части штукатурного гипса, дать коротко постоять, а затем хорошо размешать, избегая образования комков. В течение дальнейших 15 минут нанести замешанный раствор гипса на поверхность и загладить шпателем. При выполнении формовочных работ гипсовый раствор можно отливать в течение 3 - 8 минут. Последующая обработка, например раскрашивание, возможна после высыхания модели.
Расход	Зависит от применения.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	1 – 2 дня, в зависимости от толщины слоя.
Температура нанесения	Мин. + 5 °С для объекта и воздуха, во время обработки и высыхания.
Фасовка	1 кг, 2,5 кг, 5 кг
Хранение	В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на морозе.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. При необходимости использовать средства для индивидуальной защиты органов дыхания. Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время применения продукта не принимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо кожей незамедлительно тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы. При необходимости запросить лист безопасности.
Утилизация	В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 080112. Следовать местным предписаниям.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 02/2014