

Волма Алебастр гипс строительный.

Технические характеристики, описание и свойства

Тип Алебастр (строительный гипс).

Назначение Применяется для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.

Технические характеристики

Объемный вес 750 кг/м³.

Состав Полугидрат сульфата кальция.

Прочность Прочность на сжатие - не менее 5 МПа.

Консистенция Консистенция готовой смеси — сметанообразная.

Тонкость помола Остаток на сите 0,2 мм - 4-6%.

Порядок применения

Приготовление раствора Алебастр постепенно засыпать в воду из расчета 1 кг на 0,6-0,65 л, одновременно перемешивая для получения массы сметанообразной консистенции. Через 1-2 минуты масса готова для работ.

Время приготовления раствора Через 1-2 минуты масса готова для работ.

Пропорции замеса Расход воды на 1 кг порошка - 0,6-0,65 л воды.

Жизнеспособность смеси Готовую массу использовать в течение 10-20 минут после приготовления.

Время отверждения Начало схватывания - не ранее 6 минут, конец схватывания — не позднее 30 минут, время затвердевания - 2 часа.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения В неповрежденной упаковке.

Производитель Волма.

Стандарт ГОСТ 125-79.