

SOUS-COUCHE BOIS (Су-куш буа)



Грунтовка для защиты деревянных конструкций и изделий. Обеспечивает биозащиту, блокирует выход танинов, предохраняет от плесени, грибков, насекомых-вредителей, уменьшает расход краски

Основные характеристики: высокоэффективная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии; образует покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей, уменьшает выход танинов; уменьшает расход краски-лазури и увеличивает срок службы покрытия.

Состав: акриловая водная дисперсия, альгифунгицид, добавки, вода.

Область применения: для подготовки поверхности под окрашивание краской-лазурью Maison en Bois деревянных конструкций и изделий (фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

Подготовка поверхности: при наличии биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и т.п.), а также смоляных и таниновых пятен их необходимо удалить. Потемневшую от времени древесину следует обработать отбеливающим составом. Посеревшие поверхности древесины отшлифовать до здоровой древесины. Поверхность деревянных изделий и конструкций должна быть прочной, чистой и сухой. Влажность древесины должна составлять менее 20 %. Ранее окрашенные и лакированные поверхности следует очистить от лакокрасочных покрытий до чистой древесины. Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой!

Нанесение: непосредственно перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. Наносят на подготовленную поверхность кистью или валиком в один слой при температуре окружающего воздуха плюс (5 - 30) °С. Во время нанесения и высыхания грунтовки необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. При отделке фасадов домов запрещается наносить грунтовку при сильном ветре, возможности дождя и заморозков, на влажные или разогретые выше плюс 30 °С поверхности. Время высыхания при температуре плюс (18 - 22) °С и относительной влажности воздуха (60 - 70) % - 6 ч, при более низкой температуре время высыхания грунтовки увеличивается.

Расход: пиленая древесина – от 0,165 до 0,25 л/м², строганая древесина - от 0,10 до 0,125 л/м².

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 0,9 / 2,5 / 9

ТУ 20.30.11-010-18303959-2023

Инструмент



Валик



Кисть

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016