



VINCENT

DECORUM MULTIEFFET (VINCENT D-2) - интерьерное декоративное покрытие

Тип	Покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии
Область применения	Используется для окраски стен в холлах, вестибюлях, коридорах, столовых и других помещениях с "сухим" режимом по новым или ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, цементно-стружечным, гипсовым и гипсокартонным основаниям, а также по бетонным плитам. Образует матовое покрытие с гладкой опливной структурой и жесткой структурой в зависимости от способа нанесения, без запаха, устойчивое к воздействию моющих средств и обладающее хорошей адгезией к основаниям. Позволяет получать разнообразные декоративные эффекты в зависимости от используемых инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Сополимерная акрилатная водная дисперсия, карбонат кальция кристаллический, диоксид титана
Расход	0,7 - 1,2 кг/м ² на один слой в зависимости от способа нанесения
Плотность	1,9 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	81 %
Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее):	
- воды при (20 ± 2) °С	24 ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства	24 ч
Условная светостойкость	2 %
Смываемость	3,4 г/м ²
Время высыхания	До степени 3 – 3 ч.
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Колеровка	по каталогам DECOCOLOR
Срок годности	3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
Транспортирование	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Фасовка	Пластмассовое ведро – 18 кг



VINCENT

DECORUM MULTIEFFET (VINCENT D-2) - интерьерное декоративное покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания	Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.
Новые и старые неокрашенные основания	Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и штукатурка на основе синтетических смол - нанести грунтовку VINCENT G-2 или G-3 Гипс - нанести укрепляющую грунтовку VINCENT G-3. Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку VINCENT G-4. Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований рекомендуется применить укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.
Старые окрашенные основания	Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выровнять штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой VINCENT G-3.
Нанесение	В один слой на чистое, сухое, загрунтованное основание структурным валиком, шпателем, кистью, краскораспылителем типа Sagola 429N с форсункой 4-6 мм при температуре основания и окружающего воздуха плюс (8 - 25) °С. При нанесении покрытия валиком, кистью и шпателем все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой VINCENT G-3 или VINCENT G-2. При нанесении краскораспылителем в качестве грунтовки рекомендуется использовать краску VINCENT I-3 в один слой. Основания, окрашенные силикатными, известковыми и известково-цементными красками должны быть очищены от красочного слоя. Для получения фактурной поверхности материал наносят структурным валиком, осуществляя движения всегда в одном направлении. Для получения гладкой фактурной «оплывной» структуры продукт разбавляют водой до 3 % (по объему), а для получения жесткой фактурной структуры и при нанесении шпателем и краскораспылителем материал не разбавляют.
Рекомендуемый уход за покрытием	Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.
Меры предосторожности	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению