



CL 152

Водонепроницаемая лента для герметизации швов

CL 152

Свойства

- ▶ высокопрочная, особо тонкая;
- ▶ эластичная, с основой из нетканого материала;
- ▶ водонепроницаемая;
- ▶ устойчива к УФ излучению;
- ▶ атмосферостойкая
- ▶ проста в применении;
- ▶ пригодна для внутренних и наружных работ;
- ▶ экологически безопасна.

Область применения

Герметизирующая лента CL 152 представляет собой сетку из полиэстера с водонепроницаемым покрытием и предназначена для герметизации деформационных и угловых швов внутри и снаружи зданий при условии отсутствия негативного (со стороны основания) давления воды. Применяется при гидроизоляции душевых, санузлов, террас, балконов, бассейнов, резервуаров, дренажных каналов, вводов инженерных коммуникаций и т. д. в сочетании с эластичными обмазочными гидроизоляционными материалами CL 51 или CR 166. В санузлах ленту допускается клеить с помощью гидроизоляционной массы CR 65.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с обмазочными гидроизоляционными материалами Церезит, в сочетании с которыми применяется лента.

Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности вдоль шва наносят слой гидроизоляционной массы и клеивают в него ленту. Лента укладывается сеткой из полиэстера к основанию так, чтобы середина водонепроницаемой части совпала с линией шва. После высыхания первого слоя гидроизоляционной массы наносят еще один слой. Для сохранения максимальных эластических свойств ленты не рекомендуется наносить гидроизоляционную массу на ее среднюю часть. При герметизации деформационных швов ленту рекомендуется укладывать в виде петли.



ЦЕРЕЗИТ_CL 152_01.2023

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок хранения

Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.

Упаковка

Лента CL 152 поставляется в рулонах по 10 м, а также в комбинированной упаковке (пластиковых ведрах) вместе с гидроизоляционной мастикой CL 51, содержащей 8 кг мастики CL 51 и 8 м ленты CL 152.

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Состав CL 152: | сетка из полиэстера с водонепроницаемым покрытием из термопластичного эластомера |
| Цвет покрытия: | светло-серый |
| Разрывная нагрузка при продольном растяжении: | ок. 63 Н / 15 мм |
| Разрывная нагрузка при поперечном растяжении: | ок. 36 Н / 15 мм |
| Продольное растяжение при разрыве: | ок. 26% |
| Поперечное растяжение при разрыве: | ок. 123% |
| Давление, при котором обеспечивается водонепроницаемость: | не менее 0,15 МПа |
| Стойкость к УФ излучению: | ок. 500 часов |
| Общая ширина ленты: | 120 мм |
| Ширина водонепроницаемого покрытия: | 70 мм |
| Общая толщина ленты: | 0,54 мм |
| Температура эксплуатации: | от -30 до +90 °С |

Химическая стойкость герметизирующей ленты CL 152 после 7 суток выдерживания в следующих жидкостях:

| Среда | Химическая стойкость |
|----------------------------|----------------------|
| Соляная кислота, 3% р-р | + |
| Серная кислота, 35% р-р | + |
| Лимонная кислота, 100 г/л | + |
| Молочная кислота, 5% р-р | + |
| Гидроксид калия, 3% | + |
| Гипохлорит натрия, 0,3 г/л | + |
| Морская вода, 20 г/л | + |

CL 152

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

LAB Industries

8-800-505-46-15 ЦерезитРоссия
www.ceresit.ru www.pro-fasade.ru —
 все о штукатурных фасадах!
 Церезит PRO — клуб профессионалов

Узнать больше
о продукте:

