

# Штукатурка цементная ЕС (25кг)



**Штукатурка фасадная «ЕС»** предназначена для высококачественного оштукатуривания фасадов зданий и помещений с повышенной влажностью. Для выравнивания стен и потолков из кирпича, бетона, газобетона внутри помещений с повышенной влажностью, а также для оштукатуривания фасадов под окончательное шпатлевание, окраску, облицовку плиткой.

Готовый раствор наносить на поверхность слоем 10–20 мм при помощи полутерка, кельмы, шпателя набрасыванием или намазыванием “снизу-вверх”. Затем разровнять при помощи правила. Следующий слой наносить при условии полного высыхания предыдущего. Для быстрого высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.

## НАЗНАЧЕНИЕ

**Штукатурка фасадная** предназначена для выравнивания стен и потолков из кирпича, бетона, газобетона внутри помещений с повышенной влажностью, а также для оштукатуривания фасадов под окончательное шпатлевание, окраску, облицовку плиткой.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ. Основание предварительно смочить водой. Сильно впитывающие поверхности, а также поверхности с повышенной плотностью необходимо предварительно обработать грунтовкой ЕС глубокого проникновения. Температура основания

и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 С° до +30 С°

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

Сухая смесь смешивается с чистой холодной водой из расчета 0.19–0.21 л/воды на 1 кг смеси

Взять точное отмеренное количество воды 4.8–5.3 л на мешок 25 кг

Высыпать смесь в воду

Перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой до получения однородной массы

Выдержать технологическую паузу 5–10 минут

Перемешать смесь повторно

После этого раствор готов к применению 2 часа при периодическом перемешивании

## **ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА**

Готовый раствор наносить на поверхность слоем 10–20 мм. При помощи полутерка, кельмы, шпателя набрасыванием или намазыванием “снизу-вверх”. Затем разровнять при помощи правила. Следующий слой наносить при условии полного высыхания предыдущего слоя. Для быстрого высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.

Время твердения штукатурного раствора ориентировочно составляет 24 часа.

Достижение полной прочности 72 часа.

Расход смеси на 1 м<sup>2</sup>, при толщине слоя 10 мм, составляет 17-22 кг

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Избегать попадания в дыхательные пути и глаза.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности в не поврежденной оригинальной упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Экологический чистый продукт

ТУ 5745-001-70761965-07

Штукатурка фасадная «ЕС» предназначена для высококачественного оштукатуривания фасадов зданий и помещений с повышенной влажностью. Для выравнивания стен и потолков из кирпича, бетона, газобетона внутри помещений с повышенной влажностью, а также для оштукатуривания фасадов под окончательное шпатлевание, окраску, облицовку плиткой.

Готовый раствор наносить на поверхность слоем 10–20 мм при помощи полутерка, кельмы, шпателя набрасыванием или намазыванием “снизу-вверх”. Затем разровнять при помощи правила. Следующий слой наносить

при условии полного высыхания предыдущего. Для быстрого высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.

## **Технические характеристики**

- Цвет: серый
- Жизнеспособность раствора: около 2-х часов
- Время твердения штукатурного раствора составляет ориентировочно 24 часа
- Расход смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм составляет 17-22 кг
- Достижение полной прочности - через 72 часа
- Прочность сцепления: не менее 0,3 МПа
- Прочность на сжатие: не менее 10 МПа
- Морозостойкость: не менее 50 циклов
- Толщина слоя нанесения: 8 мм /30 мм.