



Terrassenboden Holz-Öl

Масло для террасной доски

Освежает цвет, разбавляется водой,
для ухода и пропитки, с УФ-фильтром.

Материал

Применение	Для деревянных полов снаружи. Глубоко проникает, освежает цвет, подчёркивает природную текстуру и красоту древесины. Идеально для террасной доски из дугласии, банкирай, массарандуба, гарапы, лиственницы, термодерева и многих других видов древесины.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">▪ Повышает износостойкость деревянных полов▪ Повышает стойкость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.▪ Повышает водоотталкивание и влагорегулирование▪ Для защиты и ухода▪ Предотвращает высыхание, образование трещин и посерение древесины.▪ Тиксотропное, быстрая эксплуатация.
Цвет	Банкирай, дугласия, натуральный коричневый.
Степень блеска	Шелковисто-глянцевый
Тип материала	Эмульгированное в воде натуральное масло
Связующее	Модифицированные в воде эмульгированные натуральные масла
Плотность	Около 1,0 г/см ³
Состав	Эмульгированное в воде натуральное масло, акрилатная дисперсия, вода, пигменты, присадки, консервант (метил-/бензил и хлор-изотиазолинон).
Код продукта	Ö20
Хранение	В плотно закрытом виде, в прохладном, защищённом от мороза месте. Срок хранения: 5 лет от даты производства.
Фасовка	750 мл и 2,5 л

Нанесение

Основание	<p>Должно быть чистым, сухим, обезжиренным, без разделяющих субстанций (древесную смолу удалить) и иметь впитывающую способность. Остаточная влажность древесины хвойных пород не должна превышать 15 %, а древесины лиственных пород – не более 18 %. Посеревшее дерево, грибок, мох и водоросли удалить садовым очистителем для дерева. Старые покрытия, образующие закрытую плёнку на древесине, тщательно удалить. Поверхность древесины, в зависимости от желаемой глубины проникновения и вида древесины, зашлифовать зерном 100 - 180 по направлению волокон древесины. Поражённые синевой деревянные детали снаружи предварительно обработать грунтом düfa Holzgrund.</p>
Нанесение	<p>Не обработанное основание: С целью достижения равномерного насыщения поверхности, следует работать способом «мокрое по мокрому». Нанести обильный слой и через ок. 10 - 15 минут воздействия блестящие места равномерно распределить по поверхности, а сухие места покрыть маслом. Через следующие 15 - 20 минут удалить блестящие остатки масла кистью или чистой тканью без ворсинок. Данный процесс можно повторять до полного насыщения поверхности.</p> <p>Последующий уход: Древесину, имеющую обрастания водорослями, очистить с помощью очистителя для садовой древесины. Сильно обветренные участки следует зашлифовать (зерно 120 - 180). На зашлифованные участки нанести толстый слой масла. Блестящие участки протереть через 10 минут воздействия чистой тканью без ворсинок. Окрасить равномерно всю деталь конструкции. Через 15 - 20 минут блестящие остатки масла стереть кистью либо чистой тканью без ворсинок. Данный процесс можно повторять до полного насыщения поверхности.</p> <p>Примечание: При использовании на очень маслянистых и плотных деревянных настилах на террасах, как например банкирай, нанести пробное покрытие с целью определения впитывающей способности основания. Если пробное нанесение показало, что материал не впитывается, древесина должна слегка обветриться.</p>
Разбавление	<p>Водой</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие инструменты сразу после использования очистить водой с добавлением моющего средства (н-р, средства для мытья посуды).</p>
Расход	<p>Ок. 8 – 12 м²/л Расход сильно зависит от породы древесины и от её впитывающей способности. Точный расход можно установить пробным нанесением на объекте.</p>



Технический лист

Время высыхания	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха макс. 60 % нанесение последующего слоя - через ок. 10 минут, поверхность сухая на отлип - через ок. 1 час, полная эксплуатационная и механическая нагрузка возможна через ок. 12 часов. При более низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания соразмерно увеличивается.
Температура нанесения	Мин. + 5 °С для объекта и окружающей среды, во время нанесения и высыхания. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей и при температуре выше + 25 °С.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить хорошую вентиляцию. При контакте с глазами или кожей незамедлительно тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность грунта. При шлифовании наложить респиратор «Р2». Во время проведения работ не принимать пищу, не пить, не курить. Продукт содержит метил-/бензил и хлор-изотиазолинон. Может вызвать аллергическую реакцию. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Летучие органические вещества (ЛОВ)	ГДК ЕС для продукта (Cat. A/e): 130 г/л (2010). Данный продукт содержит < 50г/л ЛОВ.
Утилизация	На переработку сдавать только полностью пустые ёмкости. Материал можно утилизировать согласно ключу отходов AVV № 080112 или согласно местным предписаниям.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель/пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 333 782.