

ACRYL-PUTZ® FD 12 FASADA (ACRYL-PUTZ® FD 12 ФАСАД)

Цементно-полимерная белая шпаклевка для применения снаружи зданий

ПРИМЕНЕНИЕ

ACRYL-PUTZ® ФАСАД является сыпкой шпаклевкой, произведенной из белого цемента с добавлением облагораживающих веществ. Характеризуется очень хорошей адгезией к минеральным основаниям и устойчивостью к внешним факторам. Цементная шпаклевочная масса предназначена для отделочных и ремонтных работ. Из-за своих свойств применяется на наружные стены для восполнения полостей, выравнивания трещин, пор и неровностей на поверхности бетонных, цементных и цементно-известковых оснований. Полученная поверхность характеризуется белой, идеально гладкой, легкой для покраски поверхностью.

УСТОЙЧИВА
К АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ



ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К МИНЕРАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
И ШЛИФУЕТСЯ



ПЕРИОД СХВАТЫВАНИЯ>240 [мин.]
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОСЛЕ УТРАСКИ 1,2 ± 0,05 [г/см³]
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ слоя 1-2 мм при темп. 20±2°C
 при отн. влажности воздуха 55±5%
 степень 3, максимально3 [ч.]

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ
СРОК ПРИГОДНОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 12 месяцев от даты
 производства
УПАКОВКИ: бумажные мешки 2 кг, 5 кг, 20 кг
РАСХОД зависит от толщины слоя – около 3,5 кг/м²
 при толщине слоя 3 мм

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Основа, предназначенная для обработки, должна быть крепкой, сухой, без жирных пятен, свободных зернышек штукатурки и пыли.
- Большие неровности (с глубиной более 3 см) дополнить строительным раствором согласно строительной технике.
- Новые, сильно впитывающие и меловые основания рекомендуется перед шпаклевкой грунтовать один раз ACRYL-PUTZ® GU 40 ГРУНТ ПОЛИМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ

- Количество сухой массы, которое планируется израсходовать, всыпать в емкость с водой в количестве прикл. 1 кг сухой массы на 0,3 л воды, постоянно мешая.
- Содержимое емкости старательно размешать, лучше всего при помощи дрели с мешалкой, до получения однородной массы без комков, которая легко наносится.
- Готовую массу через прикл. 10 минут снова размешать.
- Для увеличения адгезии раствора рекомендуется добавить в воду для разбавления ок. 40-50% ACRYL-PUTZ® GU 40 ГРУНТ ПОЛИМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
- Замешанная шпаклевочная масса годится к применению в течение прикл. 2-3 часов при температуре ок. +20°C.
- Температура свыше +20°C в значительной степени сокращает время пригодности к употреблению.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Наносить при помощи шпательной лопатки, терки из нержавеющей стали или пластмассы слой толщиной около 3 мм.
- На отдельные более крупные неровности можно наносить слой толщиной даже до 3 см.
- Работы проводить при темп. основания и окружения от +5°C до +25°C.
- Сухую поверхность шпаклевки шлифовать наждачной бумагой или сеткой, а затем устранить пыль.
- Красить силикатной краской через минимум 5 дней или другой фасадной краской по прошествии 4 недель.
- Время высыхания и отверждения покрытия при темп. +20°C и влажности воздуха 65% – около 4 часов, в зависимости от толщины наложенного слоя. При других значениях температуры и влажности оно может увеличиваться или сокращаться.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ МЕТОДОВ

▶ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ	▶ ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ			
	▶ ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ С ВОДОЙ	▶ ВРЕМЯ РАБОТЫ [мин.]	▶ ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ [см]	▶ РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ
▶ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПАТЕЛЬНАЯ ЛОПАТКА	0,3 л воды на 1 кг шпаклевки	2-3	до 3	для выравнивания неровностей

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Белый

Прилагаемый образец цвета вследствие полиграфической техники следует считать только примерным и он не может служить основанием для рекламации.