



ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТОНИРУЮЩИЙ

по дереву
для наружных и внутренних работ

- ✓ Образует долговечное, атмосферостойкое покрытие
- ✓ Устойчиво к длительному воздействию воды
- ✓ Защищает обрабатываемую поверхность от биопоражений
- ✓ Подчеркивает естественный рисунок древесины
- ✓ Срок безупречной службы покрытия - не менее 5 лет

Краткое описание	Лак создает высококачественное покрытие, подчеркивающее рисунок древесины. Легко наносится, после высыхания образует ударопрочное покрытие, устойчивое к истиранию и появлению царапин.
Состав	Лак представляет собой раствор уралкидной смолы в органических растворителях, модифицированной растительными маслами с добавлением сиккатива. Транспортные пасты светопрочные, антисептические добавки.
Цвет	тик, палисандр, красное дерево, графит, белый, утренний туман
Блеск	матовый
Область применения	Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери). Предназначен для наружных и внутренних работ.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	Наносить лак при комнатной температуре от +5°C до +25°C, по возможности, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить. По новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя не более 30% у/спирита к объему в зависимости от впитывающей способности породы древесины. После обработки грунтовочным слоем, необходимо подождать не менее 24 часов для полного высыхания грунтовочного слоя и за тем провести межслойную шлифовку.
Нанесение покрытия	При помощи кисти, валика или краскораспылителя, нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 слоя и более, межслойную шлифовку проводить при необходимости только по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется. Возможно разбавление в случае необходимости грунтования поверхности.
Расход	на однослойное покрытие 80-100 мл/м ² .
Время высыхания	при температуре +20°C – 6,5 часов. Окончательный набор твердости покрытия происходит через 5 суток. При более низкой температуре, время промежуточной и окончательной сушки увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления (при соблюдении условий хранения и транспортирования).
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение и осадок не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Токсичен! Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Работая с краскораспылителем, необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования лака по назначению, тара с остатками продукта и ветошь должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л, 2,6л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru