

Наливной пол Старатели Быстротвердеющий 25 кг.



В состав входит комплексное минеральное связующее, песок, наполнители и высококачественные полимерные добавки.

Используется для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри всех типов зданий и сооружений под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т. д.). Рекомендуется для сухих и умеренно влажных помещений. Для ручного и механизированного нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидридные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг/кв. см. Поверхность очистить от пыли, маслянных пятен, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На основание необходимо нанести ровным слоем грунтовку «Универсальная», марки «Старатели», и просушить в не менее 1–3 ч. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов рекомендуется закрепить демпферную

ленту. На подготовленное основание устанавливаются маяки, зафиксированные на нужной отметке. Правильность установки маяков проверяется уровнем или нивелиром.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

В емкость, содержащую 5–6 л чистой холодной воды засыпается один мешок сухой смеси (25 кг). Перемешивается электромиксером или вручную в течении 3–5 мин. до образования однородной текучей массы без комков, затем оставляется на 3–5 мин. и еще раз перемешивается. Внимание: передозировка воды может привести к снижению прочности и расслоению смеси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет светло-серый

Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 100 мм

Пропорции замеса 0,2-0,24 л/кг (5-6 л на 25 кг)

Время использования при +23°C 40 мин

Прочность на сжатие (через 28 дней), не менее 15 МПа

Адгезия к бетонному основанию, не менее 0,6 МПа

Возможность хождения через 4 ч

Температура проведения работ От +5 до +30 °C

Расход при толщине слоя 10 мм 16-17 кг/м²