



ВДС-17
ТУ 2316-002-47843993-2012
изм.1



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ ROLPLAST

- Простота применения
- Прочное, моющееся покрытие
- Широкая гамма цветов
- Скрывает дефекты основания

Область применения

Мозаичный акриловый состав применяется для высококачественной отделки интерьеров и фасадов. Позволяет создать декоративное покрытие, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Состав представляет собой взвесь чешуек разноцветных высохших акриловых красок, образующих после нанесения структурное разноцветное покрытие. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится на предварительно подготовленные и ранее окрашенные поверхности из кирпича, бетона, штукатурки, листы ГКЛ, ГВЛ, ДСП, МДФ, асбестоцемент, дерево, загрунтованный металл.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и тщательно очищена от старого, не прочного основания и посторонних включений, а также не иметь контрастных пятен. Трещины и выбоины необходимо зашпатлевать, поверхность загрунтовать акриловым грунтом.

Нанесение

Метод нанесения №1 (Валик)

Первый этап.

На предварительно подготовленную поверхность наносим в два слоя «КВАРЦ-ГРУНТ ВЫСОКОУКРЫВИСТЫЙ» NEVEL GOLD с кварцевыми частицами, заколерованный в нужный оттенок, он будет являться фоновой подложкой определенного цвета, который после высыхания образует шероховатую поверхность. Для этого понадобится валик с высотой ворса 8-12 мм из полиакрила или полиамида. Это позволит равномерно распределить частички декоративной краски ROLPLAST. Межслойная сушка 1-2 часа, при t +20°C. ВАЖНО! Наносить КВАРЦ-ГРУНТ под разными углами для получения однородного слоя, это позволит равномерно распределить кварцевые частицы по поверхности.

Второй этап.

- Тщательно перемешиваем декоративную краску Rolplast.
- Перед применением смачиваем валик водой (высота ворса 8-12 мм из полиакрила или полиамида). Окунаем валик в ванночку с декоративной краской и пропитываем его до полного насыщения.



- Наносим первый слой Rolplast, раскатывая по поверхности под разными углами до получения равномерного однородного слоя, через 1-1,5 часа наносим второй слой (при отн. влажности 65%, t +20°C). Для придания гладкой поверхности после нанесения, приглаживаем покрытие пластиковым шпателем с небольшим усилием.

Метод нанесения №2 (Краскопульт-хopper)

Первый этап.

Наносим текстурную подложку "КВАРЦ-ГРУНТ ВЫСОКОУКРЫВИСТЫЙ" NEVEL GOLD нужного оттенка, она будет являться фоновой подложкой определенного цвета. Рекомендуем нанесение в два слоя до получения однородного покрытия с межслойной сушкой 1-1,5 часа при относительной влажности 65% и температуре +20°C.

Второй этап.

Декоративную краску ROLPLAST тщательно перемешиваем и наносим на поверхность с помощью «Краскопульт-Хopper». Рекомендуем применять сопла 3-4 мм с рабочим давлением 3,5 атм. Рекомендуем разделять всю площадь на более мелкие плоскости и работать с ними поочередно друг за другом.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. На окрашенные поверхности 150-250 г/м².

На зашпатлеванные поверхности, ДСП, ДВП, гипсокартонные плиты 200-300 г/м². На бетонные, оштукатуренные поверхности 250-400 г/м².

Время высыхания

Время полного высыхания покрытия 3 – 6 часов. При соблюдении условий сушки, заявленные прочностные характеристики поверхность приобретает через 7 (семь) суток, в этот период не рекомендуется подвергать покрытия интенсивным механическим нагрузкам. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 (двадцати восьми) суток.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель – вода
Расход	150-250 гр/м²
Цвет	Белый
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	Пластиковое ведро: 2 кг и 5 кг
Срок годности	18 месяцев
Колеровка	Поставляется в колерованном виде следующих цветов: Minos, Boreas, Octavianus, Gordianus, Questor, Pluto, Varius, Vergilius.



Сертификаты

- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия С.RU.ПБ73.B.01230
- Письмо о подтверждении соответствия продукции № 10 от 11.01.2013 Красноярск-Тест

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (помеченные дополнительным стикером на упаковке) допускается 5 циклов заморозки при температуре не ниже -38°C продолжительностью не более 30 дней. Размораживание необходимо производить при комнатной температуре до полного оттаивания. При соблюдении условий хранения продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.