



## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

**ОПИСАНИЕ** Высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак с превосходными декоративными и защитными свойствами. Предназначен для лакирования паркета, половой доски, мебели и других деревянных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В). Обладает высокой твердостью, стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием моющих средств. Лак не используется на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Выпускается двух видов: матовый и глянцевый.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно очищенную поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить пылесосом.

### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- экологичный, без резкого запаха
- образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие
- быстросохнущий (можно ходить через 24 часа)
- благодаря хорошему растеканию (8 баллов) лак легко и удобно наносить
- отсутствует блокировка
- относительная твердость 0,5 за 4 суток
- мокрое истирание 0,03 г/м<sup>2</sup> за 1000 циклов

### ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

Наносят кистью или валиком. Перед нанесением перемешать. Подготовленную поверхность прогрунтовать лаком, разбавленным водой в 1,5 раза. После высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 4 часа поверхность обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль. Лак наносить кистью или валиком в 2-3 слоя с интервалом не менее 2 часов. Ввиду высокой скорости высыхания рекомендуется проводить обработку непрерывных участков поверхности за один рабочий проход без перерывов в работе.

Расход: 10-12 м<sup>2</sup>/кг (на один слой)

### КОЛЕРОВКА

Колеруется колеровочными пастами ТМ «VGT»

### СУХОЙ ОСТАТОК

не менее 25%

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До отлипа 2 часа, до шлифовки - 4 часа, можно ходить через 24 часа, полное отверждение - 5 дней.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	<p>В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.</p> <p>Не рекомендуется: окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +10°C.</p>
СОСТАВ	Полиуретановая дисперсия, модифицирующие добавки
ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте!</p>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев с даты изготовления
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1-5
ФАСОВКИ	0,9 кг, 2,2 кг, 9 кг
ИНСТРУМЕНТ	кисть, валик