

Техническая информация



Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

Готовое к применению средство для пропитывания фасадов, на водной основе. Гидрофобизатор

Область применения: Все минеральные основания после нанесения *Silifirn W* становятся водоотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным, неклеяким силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

Наносить можно на такие основания как: цементная и известковая штукатурка, натуральный камень, кирпичная кладка, бетон, пористый бетон, известково-песчаный камень, а также поверхности покрытые известковыми, цементными и силикатными растворами. Не предназначено для материалов из гипса.

За счёт того, что способность поверхности впитывать в себя воду, будет ограничена, поверхность защищена от разрушений (от промерзания), загрязнений и будут снижены расходы за отопление.

Технические данные:

Сырьевая основа:	силан/силоксан-эмульсия		
Плотность:	ок. 1,0 г/см ³		
Показатель pH:	7- 8		
Расход при 2-х разовом нанесении:	известково-песчаный камень:	ок. 0,3 л/м ²	
	пористый бетон:	ок. 0,8 л/ м ²	
	песчаный камень:	ок. 0,3 л/ м ²	
	облицовочный бетон:	ок. 0,3 л/ м ²	
	минеральная штукатурка:	ок. 0,4 л/ м ²	

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ (жир, опалубочное масло). Участки поверхности, поражённые плесенью или зелёным налётом, предварительно обработать *PUFAS Средством для удаления зелёного налёта и плесени*.

Обработка:

Насыщенно нанести *Silifirn W Средство для пропитывания фасадов* сверху донизу кистью, щёткой или распылителем. Второй слой наносится на ещё влажный первый слой. Инструменты после применения сразу промыть водой.

Хранение:

Ёмкости хранить плотно закрытыми, в прохладном месте. Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э бутылочки 1 л – 12 штук в 1 коробке;
 канистра 2,5 л
 канистра 5 л и 10 л

Номер артикула:

1 л - 014901000
 2,5 л - 014902000
 5 л - 014903000
 10 л - 014904000