



## Finitura Vernichi

Защитное лессирующее  
матовое покрытие



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Защитное лессирующее финишное полупрозрачное матовое покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Finitura Vernici обладает влагозащитными свойствами и может использоваться в качестве дополнительной защиты фактурных материалов, применяемых на фасадах и во влажных помещениях.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для наружных и внутренних работ;</li> <li>• Устойчиво к мытью и стиранию;</li> <li>• Паропроницаемое;</li> <li>• Экологичное</li> </ul>
<b>Расход</b>	0,1 – 0,2 л/м <sup>2</sup>
<b>Колеровка</b>	По каталогу. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Не рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.
<b>Вид материала</b>	Лессирующее покрытие
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, специальные наполнители, функциональные добавки, воск, вода.
<b>Фасовка</b>	1л, 2,5л

### Нанесение

<b>Подготовка основания</b>	Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мелкой щёткой или пылесосом.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>Нанесение</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительно нанесите фактурный материал Pietra Romana, Travertino, Riviera, Rustico, Vesuvio, Provence и др., создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов).</li><li>2. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.</li><li>3. Перед применением материал тщательно перемешать. Материал готов к нанесению. Наносить материал с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.</li><li>4. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносите материал мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, синтетической губкой или варежкой круговыми движениями снимите лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.</li><li>5. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносите материал синтетической губкой или варежкой круговыми движениями, снимая лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. В обоих вариантах нанесения, для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать.</li><li>6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.</li></ol>
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, резиновый шпатель, губка, рукавица (выбор инструмента зависит от вида фактуры основы). Рабочий инструмент промыть водой сразу после завершения работы.
<b>Чистка инструмента</b>	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.

# Техническая информация



<b>Время высыхания</b>	Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательный набор прочности и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.
<b>Температура нанесения</b>	Материал наносить при температуре воздуха 5-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
<b>Хранение</b>	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Tel.: +7 495 221 66 66

E-Mail: info@dufa.ru

[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)

Техническая информация от: сентябрь 2018