



СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «БАРАШЕК»

KLESTER
SYSTEM

SP-114

ДПС - Aab5 F100 Rc1 RAL 9010

ГОСТ Р 55818-2018



Фактура



зерно 1,5 / 2,0 мм

Описание продукта

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» на основе эмульсии силиконовой смолы и водной дисперсии акриловой смолы, с минеральными наполнителями, гидрофобизирующими добавками и пигментами. После полного высыхания образует прочную, паропроницаемую и устойчивую к атмосферным воздействиям декоративную поверхность.

Свойства

- Высокая адгезия
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Экологичность
- Эффект самоочистки (стойкость к загрязнениям)
- Износостойкость
- Устойчивость к УФ-лучам
- Паропроницаемость

Типы помещений и конструкций

- Общие помещения (торговые центры, медицинские и образовательные помещения)
- Фасады зданий
- Балконы
- Входные группы зданий
- Дымоходы (температура $\leq 70^\circ\text{C}$)

Компьютерная колеровка по системам

- KLESTER system
- RAL
- NCS

Область применения

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» предназначена для устройства тонкослойных декоративных покрытий с зернистой структурой внутри и снаружи помещений на следующих типах оснований:

- Бетон
- Цементно-песчаные штукатурки
- Цементные и цементно-известковые штукатурки
- Гипсокартонные и древесностружечные плиты

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** рекомендуется для применения в системах фасадной теплоизоляции с наружными штукатурными слоями (СФТК) с использованием теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит **KLESTER** и плит из каменной ваты. Идеальна для применения в климатических зонах с повышенной влажностью, загрязненностью и резкими перепадами температур.

Технические характеристики продукции

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	1400-2000	1700	ГОСТ 5802-2024
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием	МПа	$\geq 1,0$	1,9	ГОСТ Р 58277-2018
pH	-	6,5-12,0	8,1-8,5	ГОСТ Р 52020-2003
Массовая доля нелетучих веществ (т.н. Сухой остаток)	%	≥ 75	86	ГОСТ 17537-72
Время высыхания до 3 степени	ч	≤ 5	1-2	ГОСТ 19007-2023
Сопротивление паропроницанию	м ² ·ч·Па/мг	$\leq 0,4$	0,24-0,39	ГОСТ 25898-2020
Марка морозостойкости контактной зоны	-	$\geq F75$	F100	ГОСТ Р 58277-2018
Группа горючести	-	$\geq Г1$	Г1	ГОСТ 30244-94

Инструкция по применению

Предварительные работы

Основание должно быть прочным, стабильным, ровным, очищенным и равномерно сухим по всей поверхности. Для снижения впитывающей способности, а также для увеличения поверхностной прочности сцепления (адгезии) основание необходимо предварительно обработать грунтовкой под декоративную штукатурку **KLESTER LI-131**. Для улучшения укрывистости и равномерности декоративно-защитного слоя рекомендуется заколеровать грунтовку в цвет декоративной штукатурки.

Приготовление

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» поставляется в готовом к применению виде и не требует разбавления с водой. Перед нанесением её следует тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной консистенции.

Выполнение работ

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** наносится на поверхность стены при помощи строительного шпателя из нержавеющей стали по направлению снизу вверх. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна заполнителя. Оштукатуривание необходимо производить без перерывов по всей поверхности стены: от угла до угла. Формирование фактуры следует производить не позже чем через 15 минут после нанесения штукатурки, при этом её нельзя смачивать водой. Затирка штукатурки на всех участках поверхности фасада должна производиться в одном направлении. Для создания фактуры «Барашек» декоративную штукатурку затирают при помощи пластиковой терки мелкими круговыми движениями: по часовой или против часовой стрелки. При необходимости прерывания работ вдоль линии окончания штукатурного слоя приклеивают малярную ленту. Затем наносят декоративную штукатурку с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу её удаляют.

Рекомендации

- Силиконовую декоративную штукатурку **KLESTER SP-114** рекомендуется наносить при температуре основания и окружающей среды от +5 °C до +25 °C и относительной влажности не более 80 %.
- Не допускается нанесение на промерзшие, влажные или нагретые поверхности, а также при риске выпадения осадков в течение 48 ч.
- В осенне-весенний период, при пониженных температурах от 0 °C до +5 °C и повышенной влажности воздуха, для обеспечения надежного высыхания рекомендуется добавлять в декоративную штукатурку ускоритель схватывания **KLESTER EIS 10**. Добавка вводится в емкость с штукатуркой и тщательно перемешивается до получения однородной консистенции.
- Для обеспечения равномерного цвета и фактуры декоративной штукатурки при нанесении не следует допускать полного опорожнения ведра со штукатурной массой. По мере израсходования примерно половины объёма следует добавлять свежую штукатурную массу из нового ведра и тщательно перемешивать обе части до получения однородной консистенции.
- Для получения однородной фактуры важно обеспечить достаточное количество работников на каждом уровне лесов. Соединение захваток между соседними уровнями рекомендуется выполнять методом «мокрое по мокрому».
- Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.

Техническая информация

Цвет	Белый или колерованный	
Внешний вид покрытия	Матовая, шероховатая фактура	
Размер зерна	1,5 мм	2,0 мм
Расход на 1 м²	2,4	3,5 кг
Расход 25 кг	10,4	7,1 м²
Время полного высыхания (температура +20 °C, влажность не более 60%)	24 ч	
Температура применения	от +5 °C до + 25 °C	

Колеровка

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» представлена в базах — **A, B и D**.

- **База А** — содержит белый пигмент, предназначена для получения светлых, пастельных тонов. Также может использоваться как самостоятельная белая декоративная штукатурка без добавления колера.
- **База В** — имеет пониженное содержание белого пигмента и используется для создания средних и ярких цветов. **Не использовать без колеровки.**
- **База D** — не содержит белый пигмент, применяется для получения ярких, глубоких, насыщенных оттенков. **Не использовать без колеровки.**

Упаковка

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» поставляется в пластиковом ведре 25 кг.

Условия хранения продукции

Силиконовая декоративная штукатурка **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» должна храниться в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Не допускается хранения вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, легко устранимое перемешиванием. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать в кратчайшие сроки.

Срок хранения

Срок хранения силиконовой декоративной штукатурки **KLESTER SP-114** с фактурой «Барашек» составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Вам также понадобится



Грунтовка **KLESTER System Li-131** предназначена для подготовки стен к нанесению декоративной штукатурки **KLESTER SP-114** как внутри, так и снаружи помещений. Выравнивает впитываемость основания, повышает адгезию, сокращает расход штукатурки, может колероваться, обладает атмосферостойкостью и защищает от плесени.

Дата издания: 30.10.25



KLESTER
SYSTEM

klester.ru
info@klester.ru
ООО «Клестер Систем сухие смеси»
236019, Большая Окружная, 14Б г. Калининград, Россия