

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НН

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных стен внутри и снаружи зданий. Наносится вручную.

СОСТАВ

Сухая смесь цемента, фракционированного кварцевого песка и специальных добавок ведущих европейских производителей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

A. Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оштукатуривание поверхность должна быть сухой, свободной от пыли и грязи, жировых или масляных пятен, остатков старой краски и других разделительных веществ. Рыхлые и осыпающиеся поверхности должны быть механически расчищены. Пористые и сильно впитывающие поверхности рекомендуем обработать грунтовкой. Тип грунтовки выбрать в соответствии с типом основания. (см. в описании грунтовки).

Металлические элементы необходимо защитить от коррозии, а также укрывать металлической штукатурной сеткой по СП 71.13330.2017.. Нанесенное грунтовочное покрытие должно высохнуть. При необходимости установить металлические направляющие профили – маяки. Шаг маяков должен быть на 20 см меньше длины правила. На поверхности маяки закрепляются с помощью данной штукатурной смеси.

B. Приготовление раствора

Сухая штукатурная смесь затворяется водой из расчета 4,0-5,25 л на мешок 25 кг (0,16-0,21 л воды на 1кг сухой смеси). Перемешивание производится вручную или механизировано (меситель или эл.дрель со специальной насадкой) до получения однородной, не содержащей комков массы. После приготовления смесь рекомендуется выдержать 3-5 мин, а затем вновь перемешать и использовать по назначению.

ВАЖНО! Для предотвращения образования комков при перемешивании необходимо сухую смесь всыпать в емкость с отмеренным количеством воды, а не наоборот.

C. Нанесение

Приготовленный штукатурный раствор наносится на основание вручную наметом с последующим разравниванием полутерком или правилом. Смесь рекомендуется наносить слоем 8 – 12 мм, но не более 20 мм. При необходимости нанесения более толстых слоев работа ведётся в два или более приемов. Каждый предыдущий слой необходимо выдержать не менее 24ч.

D. После нанесения

Нанесённую и выровненную штукатурку необходимо выдержать в течение 4-6ч, а затем слегка увлажнить и затереть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сухая смесь взрыво- и пожаробезопасна, не токсична, не содержит асбестовых волокон. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Смесь экологически безопасна.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 12 месяцев с даты производства (дата производства на торцевой части мешка). Хранить в сухом помещении в закрытой оригинальной упаковке избегая контакта мешка с влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая характеристика	
Цвет	Серый
Связующее	Цемент
Наибольший размер частиц	1,2 мм
Эксплуатационные свойства	
Марка по прочности	M50
Средняя плотность, не более	1750 кг/м ³
Технологические свойства	
Насыпная плотность, не более	1700 кг/м ³
Водопотребность	0,16 – 0,21 л/кг сух. смеси 4,0-5,25 л/мешок
Выход готового раствора	0,6 л/кг сухой смеси
Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм	1,67 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	8-20 мм
Жизнеспособность, не менее	3 ч
Готовность для дальнейших работ, не ранее	3 сут

Все вышеперечисленные характеристики справедливы при температуре в помещении 20°С и нормальной влажности воздуха.
Смесь сухая штукатурная для наружных и внутренних работ, КП III, F50 ручного нанесения ГОСТ 33083-2014
ТУ 5745-008-49720964-05.

Производитель:
ООО «Геркулес-Сибирь», Россия, 630025, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1, тел. (383) 338-31-32.

ООО «Геркулес-Сибирь» ведет консультирование клиентов по использованию сухих строительных смесей. В случае возникновения вопросов по поводу качества продукта, пожалуйста, сохраните упаковку с датой выпуска и обратитесь в отдел качества: +7 (383) 338-31-32.

