

Средство для удаления ржавчины NEOMID 570 готовый р-р

ТИП

Средство для удаления ржавчины с металла и других поверхностей. Готовый раствор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки поверхностей из черного металла с плотно держащейся ржавчиной, таких как заборы, перила, детали садовой мебели, крепеж, трубы и т.п. Также можно очищать коррозионные потеки на сантехнических приборах, плитке, элементах фасада и т.д. Применять для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот. Перед применением проверить действие препарата на незаметном участке поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Готовый раствор

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100-250 г/м² в зависимости от обрабатываемой поверхности

ФАСОВКА

0,5 л, 1 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия средства – 20-30 минут при удалении ржавчины на металле, 10-20 мин при смывании потеков ржавчины на других поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ**

Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. На время воздействия средства обработанную поверхность следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков.

ОБРАБОТКА

1. Удаление отложений с бетона, керамики, эмалированных и каменных поверхностей: распылителем, синтетической губкой, кистью или валиком с синтетическим ворсом равномерно нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность. Через 10-20 минут смыть остатки рабочего раствора водой. При необходимости процедуру повторить. Поверхности с поврежденным эмалевым покрытием рекомендуется обрабатывать 2 и более раз, либо пользоваться концентратом.

Расход рабочего раствора: 100 - 250 г/м².

2. Удаление – преобразование ржавчины в защитную пленку на поверхности металлов. Удалить отслаивающуюся ржавчину. Кистью с синтетическим ворсом или синтетической губкой нанести раствор на очаги коррозии. Химическая реакция происходит в течении 20-30 минут. После обработки, остатки раствора тщательно смыть с поверхности водой.

Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После применения NEOMID 570 на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Содержит кислоту! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, защитную одежду, респиратор). В случае попадания средства на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. NEOMID 570 пожаровзрывобезопасен.

Срок хранения: 36 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.