



## Лак ПФ-231 «Царицынский»

- Для отделки паркетных и деревянных полов. Для отделки и придания оттенка изделиям из древесины, а также для покрытия по масляным и алкидным эмалям. После нанесения поверхность приобретает глянцевое, износостойкое, водостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих растворов.

ПРИМЕНЕНИЕ	перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить (уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром) до консистенции, удобной для нанесения. Перед нанесением лака поверхность очистить от пыли, грязи, непрочно держащегося старого покрытия.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кистью, валиком, краскораспылителем
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	каждого слоя лака при температуре (20±2)°С – 24 часа. После окрашивания полов лаком устанавливать мебель через 48 часов после его высыхания.
РАСХОД	при однослойном покрытии 50-80 г/м <sup>2</sup> .
СОСТАВ	алкидный лак, специальные добавки, растворители, сиккатив.
ХРАНЕНИЕ	в плотно закрытой таре, исключая попадание влаги и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев с даты изготовления.
УТИЛИЗАЦИЯ	после использования тару утилизировать как бытовые отходы.
ФАСОВКА	0,8 кг, 1,6 кг, 7 кг

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ТУ 2311-011-87271621-2011